

Aidosti
suomalaisia maaleja
vuodesta 1946
Äkta
finska målfärger
sedan 1946



HALTIA

CLASSIC

TALOMAALI • HUSFÄRG

Puolihimmeä ulkoakrylaattimaali | Halvmatt uteakrylatfärg

GVK[®]

HALTIA CLASSIC talomaali

Puolihimmeä ulkoakrylaattimaali

- vesiohenteinen
- puolihimmeä
- korkealuokkainen
- hengittävä

Käyttökohteet:

Uudet ja aikaisemmin käsitellyt puupinnat, kuten ulkoseinät, ikkunapuitteet ja vuorilaudat. Soveltuu sahatuille ja höylätyille pinnoille sekä vähintään 6 kk vanhalle painekyllästetylle puulle. Ei sovellu lattioiden käsittelyyn eikä jatkuvaan vesirasitukseen joutuvalle vaaka-suoralle pinnalle.

Esikäsitely:

Pinnat puhdistetaan liasta, homeesta (Ulko- ja kattopesulla) ja irtoavasta aineksesta/vanhasta maalista. Vaihda huonokuntoiset puuosat uusiin. Käsittelemätön puu/paljas puupinta pohjustetaan GVK Pohjusteella ja pohjamaalataan kerran GVK Talopohjamaalilla. Mahdolliset ruostuvat metalliosat, kuten naulanpäät käsitellään Inox ruosteenestomaalilla.

Työolosuhteet:

Käsitteltävän puupinnan tulee olla kuiva. Ilman ja maalattavan pinnan lämpötilan on oltava yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden 80 % maalauksen ja maalin kuivumisen aikana. Älä maalaa suoraan auringonpaisteessa.

Käyttöohjeet:

Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Sävyerojen välttämiseksi ja yhtenäisen pinnan varmistamiseksi, varaa riittävästi maalia yhteen astiaan sekoitettuna. Käsitellään seinät lautojen suuntaisesti muutama lauta kerrallaan. Maalataan siveltimellä puhtaalle ja kuivalle pinnalle yhteen tai kahteen kertaan. Maalauksen väli tulee olla vähintään 12 tuntia. Käsittele puun päätyypinnat erityisen huolellisesti.

Kuivumisaika:

+20°C ja 50 % RH: kosketuskuiva 30 min, sateenkestävä n. 2 h, päälle maalattavissa seuraavana päivänä.

Riittoisuus:

Höylätty pinnat 8–10 m²/l, sahatut pinnat 5–7 m²/l.

Sävykohjat:

A- ja C-perusmaali. A-perusmaali voidaan käyttää sekä valkoisena että sävytykseen, C-perusmaali vain sävytykseen. Maalaustuoteryhmä 461.

Puhdistus:

Pese heti työvälineet vedellä tai saippuavedellä ja huuhtelee vedellä.

Varastointi:

Säilytettävä pakkaselta suojattuna. Sulje pakkaus huolellisesti seuraavaa käyttöä varten.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Nestemäinen jäte toimitetaan vaarallisen jätteen keräyspisteeseen. Tyhjä, kuiva pakkaus on kierrätys- ja kaatopaikkakelpoinen.

Sisältää: 3-jodi-2-propynyylibutyylkarbamaatti.
Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
EU:n VOC raja-arvo (kat. A/d) on 130 g/l (2010).
Tämä tuote sisältää VOC enintään 130 g/l.

HALTIA CLASSIC husfärg

Halvmatt uteakrylatfärg

- vattenburen
- halvmatt
- högklassig
- diffusionsöppen

Användningsområden:

Nya och tidigare behandlade trätytor, t.ex. väggar, fönsterkarmar och foderbräden. Används på sågade och hyvlade ytor samt minst 6 mån gammalt tryckimpregnerat trä. Lämpar sig inte för golv eller horisontella ytor, där vatten kan samlas för en tid.

Förbehandling:

Ytorna rengörs från smuts, mögel (Använd Ute- och taktvätt), och lossnande partiklar/gammal målfärg. Byt ut dåliga partier till nytt trävirke. Obehandlad träyta/trärena ytor grundas med GVK Grundning samt grundmålas en gång med GVK Husgrundfärg. Behandla möjliga rostande metalldelar så som spikhuvuden med Inox rostskyddsgrundfärg.

Arbetsförhållanden:

Träet som behandlas skall vara torrt. Ytan som ska målas samt luftens temperatur måste vara över +5°C och luftens relativa fuktighet under 80 % både under målningsarbetet och då målfärgen torkar. Måla inte i direkt solljus.

Bruksanvisning:

Blanda målfärgen väl före bruk. Reservera i samma kärl den mängd färg som behövs för en enhetlig yta, på detta sätt undviks nyansskillnader. Behandla väggar i brädernas riktning, några bräden åt gången. Måla med pensel på ren och torr yta en eller två gånger. Vänta minst 12 timmar mellan varje gång du målar. Behandla ändträ extra noggrant.

Torktid:

+ 20°C och 50 % RH: beröringstorr efter 30 min, regntålig efter ca 2 h, övermålningsbar följande dag.

Åtgång:

Hyvlade ytor 8–10 m²/l, sågade ytor 5–7 m²/l.

Nyans:

A bas (vit) och C bas. A bas kan användas både som vit och som nyanserad, C bas endast som nyanserad. Färgproduktgrupp 461.

Rengöring:

Tvätta genast arbetsredskapen med vatten eller tvålatten och skölj med vatten.

Lagring:

Förvara skyddad mot frost. Stäng förpackningen omsorgsfullt för att kunna använda färgen senare.

Undvik miljöolägenheter:

Flytande färgrester lämnas till lokal insamlingsplats för farligt avfall. Tomma burkar kan lämnas till återvinningsstation.

Innehåller: 3-jod-2-propynyylbutylkarbamat.
Kan orsaka en allergisk reaktion.
EU:s VOC gränsvärde (kat. A/d) är 130 g/l (2010).
Produkten innehåller VOC maximalt 130 g/l.