



LAPPI AKVA

AKRYLAATTIVAHVISTEINEN ULKOÖLJYMAALI

AKRYLATFÖRSTÄRKT UTEOLJEFÄRG

Luonnonöljyjä sisältävä uuden teknologian puupintojen ulkomaali

Färgen innehåller traditionella naturoljor kombinerad med ny teknologi för träfasade

GVK
Coating
Technology Oy



LAPPI AKVA

LAPPI AKVA AKRYLAATTIVAHVISTEINEN ULKOÖLJYMAALI

- Pellavaöljymaalit
- Ulkomaaleista pienin hiilijalanjälki
- Öljymaalista paras kiillon ja sävyn kesto

Ei sovellu akrylaattimaalin päälle.

Sävyt: Valkoinen (A-pohja), lisäksi C-pohja vain sävytykseen.

Käyttökohteet:

Uudet ja aikaisemmin öljymaalilla maalatut sahatut ja höylätty puupinnat, kuten ulkoseinät, peite- räystäs- ja kulmalaudat. Vain ulkokäyttöön.

Käyttöohjeet:

Puhdistaa maalattava pinta irtoavasta materiaalista, liasta ja mahdollisesta homeesta tarpeen vaatiessa ULKO-PESULLA. Maalattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Pinnan ja ilman lämpötila tulee olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Älä maalaaa suorassa auringonpaisteessa tai kuumalle pinnalle.

Pohjustus:

Aiemmin maalaamattomat puupinnat pohjustetaan Seili pohjusteella ja pohjamaalaataan sen jälkeen Talopohjamaalilla. Pohusta oksat oksalakkalla ja nauankannat Ruosteenestomaalilla.

Pintamaalaus:

Pintamaalaus suoritetaan aina ohentamattomalla maalilla. Sekoita maali huolellisesti ennen maalausta. Maalaaa 1–2 ohutta kerrosta. Ohuet kerrokset edistävät maalin tarttumista puupintaan sekä kesävän maalipinnan muodostumista.

Työmenetelmä:

Sively, korkeapaineruiskutus

Riittoisuus ja kuivumisaika:

Sahatut pinnat 3–6 m² / l. Höylätty pinnat 6–10 m² / l. Päälemaalattavissa 2–4 vrk kuluttua kuivissa olosuhteissa.

Työvälineiden puhdistus:

Vesi, tarvittaessa mieto puhdistusaine

Kiiltoryhmä 3, puolikiiltävä. Maalaustuoteryhmä 462 (RYL 2012) (Maalaustarvikeryhmä 45.1)

EU VOC raja-arvo (kat A/d): 130 g/l 2010. Tuotteen VOC: Max. 130 g/l. SUOJELTAVA PAKKASELTA.

Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn pakkausten kierrätykseen. Neste-mäinen jätte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Sisältää 3-jodi-2-propynylibutylkarbamatia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Varoitus: Maalin kostuttamat rievut, trasselit ym. voivat sytyä itsestään ennen kuin ovat kuivuneet, joten polta välittömästi tai laita vedellä täytettyyn astiaan ennen hävittämistä.

LAPPI AKVA AKRYLATFÖRSTÄRKT UTEOLJEFÄRG

- Linoljefärg
- Minsta kolspåret av utefärgerna
- Bästa glans och nyanshållbarhet av oljefärgerna

Ej lämplig på akrylatfärg.

Kulörer: vit (A-bas för brytning av ljusa kulörer), samt C-bas (för mörka kulörer)

Användning:

Obehandlade och med oljefärg tidigare målade sågade och hyvلاde trätor såsom ytterväggar, täck-, häng- och hörnbräden. Endast för utebruk.

Bruksanvisning:

Ytan rengörs från smuts och lössittande material och ev. mögel. med ULKO-PESU. Ytan som målas ska vara ren och torr. Ytans och luftens temperatur ska vara över +5 °C och relativ fuktigheten under 80%. Måla ej i direkt solsken eller på en het yta.

Grundmålning:

Tidigare obehandlade trätor grundas med Seili grundning och grundmålas därefter med Talopohjamaali. Behandla kvister med kvistlack och rostiga spikar med Rostskyddsfärg.

Täckmålning:

Applicera 1–2 tunna lager av outspädd färg. Blanda om färgen väl före målning. Tunna lager förbättrar vidhäftning och ger en väderbeständigare yta.

Applicering:

Pensel, högtryckssprutning

Färgåtgång och torktid:

Sågat virke 3–6 m² / l. Hyvat virke 6–10 m² / l. Övermålningsbar 2–4 dygn vid +20 °C och torra förhållanden.

Rengöring av redskap:

Vatten, vid behov mild tvättmedel

Glansgrupp 3, halvblank. Färgproduktgrupp 462 (RYL2012) (Färgmaterialgrupp 45.1.)

EU VOC gränsvärde (kat A/d): 130 g/l 2010. Produktens VOC: Max. 130 g/l. SKYDDAS MOT FROST.

Får ej tömmas i avlopp, vattendrag eller jordmån. Väl tömda och torra burkar lämnas till insamlingsplats för metallåtervinning. Överbliven produkt ska behandlas som problemavfall. Innehåller 3-jod-2-propyleenbutylkarbamat. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Varoitus: Trasor, trassel och dyl. som har sugit i sig fernissa eller linoljefärg, kan självantända innan de har torkat - bränn dem omedelbart eller förvara i vattenfyllt kärl.