

## JATKOKÄSITTELY OHJE GEVECOAT CLEAR- SARJAN MAALATUILLE TUOTTEILLE

Alustan esikäsitteily	Pinta puhdistetaan rasvasta, esim. GVK Pintapesu aine, irtonaisesta liasta ja pölystä.
Maalausolosuhteet	Maalattavan puun suhteellinen kosteus tulee olla alle 20 %. Maalaustyön aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta maalauksen aikana sekä kuivausvaiheessa.
Pinta- ja huoltomaalaus	Pinta- ja huoltomaalaus suoritetaan sisämaalaukseen sopivilla tuotteilla esim. Inline Kalustelakka, <a href="https://gvk.mycashflow.fi/files/downloads/TS_Inline%20Kalustelakka%20TS.pdf">https://gvk.mycashflow.fi/files/downloads/TS_Inline%20Kalustelakka%20TS.pdf</a>  Tuotteiden käytössä on noudatettava tuoteselosteen ohjeita. Lisätietoa: Geveservice, 020 749 8770 tai info@gvk.fi.