



## TUOTESELOSTE



### Geve Edge 602–20

31.1.2023

#### MAALITYYPPI

Vesiohenteinen akrylaattipohjainen maali teolliseen levitykseen.

#### KÄYTTÖKOHTEET

Erikoismaali akustiikkalevyjen reunoihin.

#### TEKNISET TIEDOT

Viskositeetti	n. 5000 cP
Tiheys	n. 1,2 kg/dm <sup>3</sup>
Kuiva-ainepitoisuus	n. 70 paino-%
Riittoisuus	Riippuu ohenuksesta, maalikalvon paksuudesta ja alustasta.
Sävyt VOC	Musta ja harmaa < 10 g/l
(haihtuvat orgaaniset yhdisteet)	(EU VOC raja-arvo (kat. A/h) 30 g/l (2010))

#### KÄYTTÖTIEDOT

Levitystapa	Tela.
Kuivumisaika, + 20°C	Riippuu levitysmäärästä ja kuivausuunin lämpötilasta.
Ohenne	Vesi.

#### VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	yli 6 kk
Varastointilämpötila	yli +5°C <b>EI SAA JÄÄTYÄ!</b>
UN-nro	-
ADR/RID	-
IMCO:	-

**VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770**

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärintulkinnasta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista. Suosittelemme pitämään maalauspöytäkirjaa



## TUOTESELOSTE

- Pinnan esikäsittely** Puhdista pinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta.
- Suosittelavat pohjamaalit**  
Käytetään suoraan alustalle.
- Käsittely olosuhteet** Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Alustan suhteellisen kosteuden pitää olla alle 20%. Käsittelyn ja tuotteen kuivumisen aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +20°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 60%. Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi vaaditaan hyvä ilmanvaihto.  
Tuote voidaan kuivata sekä huoneenlämmössä että uunissa.  
Sekoita tuote huolellisesti ennen käyttöä. Vältä vaahtoamista.
- Ohenne** Vesi, mikäli tarpeellista ohennetaan vedellä max. 10 %, tarkemmat tiedot GVK:n asiantuntijoilta.
- Työvälineiden pesu** Vesi tai GVK Clean W 100.
- Käyttöturvallisuus** Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla GVK Coating Technology Oy:ltä ([www.gvk.fi](http://www.gvk.fi) tai puh 0207498770).  
Tuote on tarkoitettu ainoastaan teolliseen käyttöön.