



## TUOTESELOSTE



# Geveclear 5512

1.2.2023

### MAALITYYPPI

Vesiohenteinen sävytettävä akrylaattipohjainen kastolakka teolliseen levitykseen.

### KÄYTTÖKOHTEET

Käytetään puutuotteisiin kuten karmeihin, airoihin, jääkiekkomailoihin ja huonekaluihin.

### TEKNISET TIEDOT

Tiheys	1,05 kg/dm <sup>3</sup>
Viskositeetti	28 sek DIN 4, 20°C
Kuiva-ainepitoisuus	42 paino-%
Riittoisuus	Riippuu kalvon paksuudesta ja alustasta
Kiiltoaste	Kiiltävä

### KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrospaksuus	70–90 m <sup>2</sup> pinnasta riippuen
Kuivumisaika, +20°C	Pölykuiva n. 15 min, käsittelykuiva n. 25 min
+50°C	Pölykuiva n. 4-5 min, käsittelykuiva n. 8-10 min Uunikuivatuksessa kappale jäähdytettävä alle 28°C!
Ohenne	Vesi

### VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	yli 6 kk
Varastointilämpötila	yli +5°C <b>EI SAA JÄÄTYÄ !</b>
UN-nro	-
ADR/RID	-
IMCO:	-

**VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770**

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärintymmäryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista. Suosittelemme pitämään maalauspöytäkirjaa



## TUOTESELOSTE



- Pinnan esikäsittely** Puhdista pinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta.
- Suosittelavat pohjamaalit**  
Geveclear 5512 voidaan käyttää myös pohjamaalina.
- Suosittelavat pintamaalit**  
Geveclear 5512.
- Käsittely olosuhteet** Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Alustan suhteellisen kosteuden pitää olla alle 20%. Käsittelyn ja tuotteen kuivumisen aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +20°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 60%. Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi vaaditaan hyvä ilmanvaihto.  
Tuote voidaan kuivata sekä huoneenlämmössä että uunissa.  
Sekoita tuote huolellisesti ennen käyttöä. Vältä vaahtoamista.
- Ohenne** Vesi, mikäli tarpeellista ohennetaan vedellä max. 5%, muussa tapauksessa tarkemmat tiedot GVK:n asiantuntijoilta.
- Työvälineiden pesu** Vesi tai GVK Clean W 100.
- Käyttöturvallisuus** Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla GVK Coating Technology Oy:ltä ([www.gvk.fi](http://www.gvk.fi) tai puh 0207498770).  
Tuote on tarkoitettu ainoastaan teolliseen käyttöön.