



TUOTESELOSTE



Geveclear 5530

1.2.2023

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen sävytettävä akrylaattipohjainen kastolakka teolliseen levitykseen.

KÄYTTÖKOHTEET

Ulkona käytettävät puutuotteet kuten karmit ja puutarhakalusteet.

TEKNISET TIEDOT

Viskositeetti	n. 15 sek DIN 4, 20°C
Tiheys	1,02 – 1,06 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	n. 33 paino-%
Riittoisuus	Riippuu kalvon paksuudesta ja alustasta.
Kiiltoaste	Puolihimmeä puulla kertakastolla

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrospaksuus	70 - 90 g/m ² pinnasta riippuen.
Kuivumisaika, + 20°C	Pölykuiva n. 15 min, käsittelykuiva n. 25 min. Uunikuivatuksessa kappale jäähdytettävä alle 28 °C:een.
Ohenne	Vesi.

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	yli 6 kk
Varastointilämpötila	yli +5°C EI SAA JÄÄTYÄ !
UN-nro	-
ADR/RID	-
IMCO:	-

VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärintulkinnasta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista. Suosittelemme pitämään maalauspöytäkirjaa



TUOTESELOSTE



- Pinnan esikäsittely** Puhdista pinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta.
- Suosittelavat pohjamaalit**
Geveclear 5530 voidaan käyttää myös pohjamaalina.
- Suosittelavat pintamaalit**
Geveclear 5530.
- Käsittely olosuhteet** Käsiteltävän pinnan on oltava puhtas ja kuiva. Alustan suhteellisen kosteuden pitää olla alle 20%. Käsittelyn ja tuotteen kuivumisen aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +20°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 60%. Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi vaaditaan hyvä ilmanvaihto.
Tuote voidaan kuivata sekä huoneenlämmössä että uunissa.
Sekoita tuote huolellisesti ennen käyttöä. Vältä vaahtoamista.
- Ohenne** Vesi, mikäli tarpeellista ohennetaan vedellä max. 5%, muussa tapauksessa tarkemmat tiedot GVK:n asiantuntijoilta.
- Työvälineiden pesu** Vesi tai GVK Clean W 100.
- Käyttöturvallisuus** Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla GVK Coating Technology Oy:ltä (www.gvk.fi tai puh 0207498770).
Tuote on tarkoitettu ainoastaan teolliseen käyttöön.