



## TUOTESELOSTE

### Geveclear 5960

2.2.2024

#### MAALITYYPPI

Vesiohenteinen puolikiiltävä akrylaattipohjainen lakka teolliseen levitykseen.

#### KÄYTTÖKOHEET

Puiset ikkunat, ovet, paneelit tai vastaavat kohteet ulkotiloissa.

#### TEKNISET TIEDOT

Tiheys	1,04 kg/dm <sup>3</sup>
Viskositeetti	10000 cP, Brookfield 20 rpm, 20°C
Kuiva-ainepitoisuus	40 paino-%
VOC	<50 g/l
Riittoisuus	Riippuu kalvon paksuudesta ja alustasta
Sävy	Väritön, sävytettävissä
Kiiltoaste	Puolikiiltävä

#### KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrospaksuus	Märkäkalvonpaksuus 175 µm (märkä)
Levitystapa	Korkea- tai matalapaineruisku
Kuivumisaika, +20°C	Pölykuiva n. ½ h, päällemaalattavissa n. 2 h maalauslausesta lämpötilana ollessa +20°C ja ilman kosteuden alle 60%.
Ohenne	Tarvittaessa vesi.

#### VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	Yli 6 kk
Varastointilämpötila	yli +5°C <b>EI SAA JÄÄTYÄ !</b>
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	-

**VALMISTAJA: GVK Coating Technology Oy, 21600 PARAINEN, 020-749 8770**

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista. Tarkemmat ohjeet saatavilla valmistajalta. Suosittelemme pitämään maalauspöytäkirjaa



## TUOTESELOSTE

<b>Pinnan esikäsittely</b>	Puhdista pinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta.
<b>Suosittelavat pohjamaalit</b>	Gevestain 3000.
<b>Suosittelavat pintamaalit</b>	GVK Kalustelakka ainoastaan sisäkäyttöön.
<b>Käsittely olosuhteet</b>	<p>Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Puun suhteellisen kosteuden pitää olla alle 20%. Käsittelyn ja tuotteen kuivumisen aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%. Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi vaaditaan hyvä ilmanvaihto.</p> <p>Tuote voidaan kuivata sekä huoneenlämmössä (yli + 20°C), että uunissa.</p> <p>Sekoita tuote huolellisesti ennen käyttöä. Vältä vaahtoamista.</p> <p>Pitkäaikaiskestävyyden saavuttamiseksi kokonaismaalikerroksen paksuuden tulee olla <u>yli 80 µm</u> kuivaa maalikalvoa.</p> <p>Puu sisältää pihkaa ja muita uuteaineita erityisesti oksakohdissa. Lämpötila ja kosteusvaihtelut voivat aiheuttaa näiden alueiden värjäytymistä.</p>
<b>Työvälineiden pesu</b>	Vesi tai GVK Clean W 100.
<b>Käyttöturvallisuus</b>	<p>Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla GVK Coating Technology Oy:ltä (<a href="http://www.gvk.fi">www.gvk.fi</a> tai puh 0207498770).</p> <p>Tuote on tarkoitettu ainoastaan teolliseen käyttöön.</p>

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista. Tarkemmat ohjeet saatavilla valmistajalta. Suosittelemme pitämään maalauspöytäkirjaa