



TUOTESELOSTE

Gevecoat Clear 5000-N

23.1.2024

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen akrylaattiperusteinen lakka teolliseen levitykseen. Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1.

KÄYTTÖKOHTEET

Käytetään sisätiloihin tuleviin puu- ja levytuotteisiin kuten listoihin ja paneeleihin.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	1,14 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	n. 50 paino-%
Viskositeetti	n. 34–43 s, DIN 4, 20°C
Sävy	Väritön
Kiiltoaste	4 (puolihimmeä)
VOC	< 50 g/l
(haihtuvat orgaaniset yhdisteet)	(EU VOC raja-arvo (kat. A/f) 130 g/l (2010))

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava levitys	100–150 g/m ²
Levitystapa	Ruisku (matala- tai korkeapaine, Airmix).
Maalausolosuhteet	Alustan, maalin ja ilman lämpötila vähintään +18°C. Levitettävä kuivalle, puhtaalle alustalle.
Kuivumisaika, + 20°C, 50% RH	Pölykuiva n. 15 min, käsittelykuiva n. 30 min, kuiva n. 45 min. Uunikuivatuksessa kappale jäähdytettävä alle 28°C:een.
Ohenne	Vesi.

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	Yli 12 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	Yli +5°C EI SAA JÄÄTYÄ!
UN-nro	-
ADR/RID	-
IMCO:	-

VALMISTAJA: GVK Coating Technology Oy, 21600 PARAINEN, 020-749 8770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista. Tarkemmat ohjeet saatavilla valmistajalta. Suosittelemme pitämään maalauspöytäkirjaa



TUOTESELOSTE

Pinnan esikäsittely	Puhdista pinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta.
Suosittelavat pohjamaalit	Gevecoat Clear 5000-N ja Gevestain 3000
Suosittelavat pintamaalit	GVK Kalustelakka
Käsittely olosuhteet	<p>Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Puun suhteellisen kosteuden pitää olla alle 20%. Käsittelyn ja tuotteen kuivumisen aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +18°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%. Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi vaaditaan hyvä ilmanvaihto.</p> <p>Tuote voidaan kuivata sekä huoneenlämmössä (yli + 20°C), että uunissa.</p> <p>Sekoita tuote huolellisesti ennen käyttöä. Vältä vaahtoamista.</p> <p>Pitkäaikaiskestävyyden saavuttamiseksi kokonaismaalikerroksen paksuuden tulee olla <u>yli 80 µm</u> kuivaa maalikalvoa.</p> <p>Puu sisältää pihkaa ja muita uuteaineita erityisesti oksakohdissa. Lämpötila ja kosteusvaihtelut voivat aiheuttaa näiden alueiden värjäytymistä.</p>
Työvälineiden pesu	Vesi tai GVK Clean W 100.
Käyttöturvallisuus	<p>Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla GVK Coating Technology Oy:ltä (www.gvk.fi tai puh 0207498770).</p> <p>Tuote on tarkoitettu ainoastaan teolliseen käyttöön.</p>

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista. Tarkemmat ohjeet saatavilla valmistajalta. Suosittelemme pitämään maalauspöytäkirjaa