



## TUOTESELOSTE

### Gevecoat Clear 5020-N

23.1.2024

#### MAALITYYPPI

Vesiohenteinen akryylaattiperusteinen lakka teolliseen levitykseen. Testattu Möbelfakta-sisäkalusteiden vaatimuskategorian 5 mukaisesti. Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1.

#### KÄYTTÖKOHTEET

Käytetään sisätiloihin tuleviin puu- ja levytuotteisiin kuten oviin, kaapistoihin ja kalusteihin.

#### TEKNISET TIEDOT

Tiheys	1,06 kg/dm <sup>3</sup>
Kuiva-ainepitoisuus	n. 42 paino-%
Viskositeetti	n. 50 s, DIN 4, 20°C
Sävy	Väritön
Kiiltoaste	15 ja 25
VOC	< 50 g/l
(haihtuvat orgaaniset yhdisteet)	(EU VOC raja-arvo (kat. A/f) 130 g/l (2010))

#### KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava levitys	70–120 g/m <sup>2</sup>
Levitystapa	Verhomaalaus kone, ruisku (matala- tai korkeapaine, Airmix).
Maalausolosuhteet	Alustan, maalin ja ilman lämpötila vähintään +18°C. Levitettävä kuivalle, puhtaalle alustalle.
Kuivumisaika, + 20°C, 50% RH	Pölykuiva n. 15 min, käsittelykuiva n. 30 min, kuiva n. 45 min. Uunikuivatuksessa kappale jäädytettävä alle 28°C:een.
Ohenne	Vesi.

#### VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	Yli 12 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	Yli +5°C <b>EI SAA JÄÄTYÄ!</b>
UN-nro	-
ADR/RID	-
IMCO:	-

**VALMISTAJA: GVK Coating Technology Oy, 21600 PARAINEN, 020-749 8770**

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista. Tarkemmat ohjeet saatavilla valmistajalta. Suosittelemme pitämään maalauspöytäkirjaa



## TUOTESELOSTE

<b>Pinnan esikäsittely</b>	Puhdista pinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta.
<b>Suosittelavat pohjamaalit</b>	Gevecoat Clear 5020-N ja Gevestain 3000
<b>Suosittelavat pintamaalit</b>	GVK Kalustelakka.
<b>Käsittely olosuhteet</b>	<p>Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Puun suhteellisen kosteuden pitää olla alle 20%. Käsittelyn ja tuotteen kuivumisen aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +18°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%. Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi vaaditaan hyvä ilmanvaihto.</p> <p>Tuote voidaan kuivata sekä huoneenlämmössä (yli + 20°C), että uunissa.</p> <p>Sekoita tuote huolellisesti ennen käyttöä. Vältä vaahtoamista.</p> <p>Pitkäaikaiskestävyyden saavuttamiseksi kokonaismaalikerroksen paksuuden tulee olla <u>yli 80 µm</u> kuivaa maalikalvoa.</p> <p>Puu sisältää pihkaa ja muita uuteaineita erityisesti oksakohdissa. Lämpötila ja kosteusvaihtelut voivat aiheuttaa näiden alueiden värjäytymistä.</p>
<b>Työvälineiden pesu</b>	Vesi tai GVK Clean W 100.
<b>Käyttöturvallisuus</b>	<p>Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla GVK Coating Technology Oy:ltä (<a href="http://www.gvk.fi">www.gvk.fi</a> tai puh 0207498770).</p> <p>Tuote on tarkoitettu ainoastaan teolliseen käyttöön.</p>

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista. Tarkemmat ohjeet saatavilla valmistajalta. Suosittelemme pitämään maalauspöytäkirjaa