



TUOTESELOSTE

Gevecoat Paint 8020 CC

17.5.2023

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen akrylaattiperusteinen pintamaali teolliseen levitykseen. Erittäin hyvä pinkattavuus.

KÄYTTÖKOHTEET

Käytetään sisätiloihin tuleviin puu- ja levytuotteisiin kuten verhoilulevyt, seinä- ja kattoelementit.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|----------------------------------|--|
| Tiheys | 1,25 kg/dm ³ |
| Kuiva-ainepitoisuus | n. 49 paino-% |
| Viskositeetti | n. 800 cP (Brookfield 20 rpm), 20°C |
| Sävy | Valkoinen (A-pohja) |
| Kiiltoaste | 4 (puolihimmeä) |
| VOC | < 20 g/l |
| (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) | (EU VOC raja-arvo (kat. A/f) 130 g/l (2010)) |

KÄYTTÖTIEDOT

| | |
|------------------------------|---|
| Suosittelava levitys | 70–120 g/m ² |
| Levitystapa | Verhomaalaus tai telamaalaus. |
| Maalausolosuhteet | Alustan, maalin ja ilman lämpötila vähintään +18°C. Levitettävä kuivalle, puhtaalle alustalle. |
| Kuivumisaika, + 20°C, 50% RH | Pölykuiva n. 15 min, käsittelykuiva n. 30 min, kuiva n. 45 min. Uunikuivatuksessa kappale jäädytettävä alle 28°C:een. |
| Ohenne | Vesi. |

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Varastointiaika | Yli 12 kk (avaamaton astia) |
| Varastointilämpötila | Yli +5°C EI SAA JÄÄTYÄ! |
| UN-nro | - |
| ADR/RID | - |
| IMCO: | - |

VALMISTAJA: GVK Coating Technology Oy, 21600 PARAINEN, 020-749 8770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista. Tarkemmat ohjeet saatavilla valmistajalta. Suosittelemme pitämään maalauspöytäkirjaa



TUOTESELOSTE

Pinnan esikäsittely Puhdista pinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta.

Suosittelvat pintamaalit

GVK Inline sisustusmaalit tai Gevepro-sarjan maalit

Käsittely olosuhteet

Käsittävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Puun suhteellisen kosteuden pitää olla alle 20%. Käsittelyn ja tuotteen kuivumisen aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +18°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%. Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi vaaditaan hyvä ilmanvaihto.

Tuote voidaan kuivata sekä huoneenlämmössä (yli + 20°C), että uunissa.

Sekoita tuote huolellisesti ennen käyttöä. Vältä vaahtoamista.

Pitkäaikaiskestävyyden saavuttamiseksi kokonaismaalikerroksen paksuuden tulee olla yli 80 µm kuivaa maalikalvoa.

Puu sisältää pihkaa ja muita uuteaineita erityisesti oksakohdissa. Lämpötila ja kosteusvaihtelut voivat aiheuttaa näiden alueiden värjäntymistä.

Työvälineiden pesu

Vesi tai GVK Clean W 100.

Käyttöturvallisuus

Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla GVK Coating Technology Oy:ltä (www.gvk.fi tai puh 0207498770).

Tuote on tarkoitettu ainoastaan teolliseen käyttöön.

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista. Tarkemmat ohjeet saatavilla valmistajalta. Suosittelemme pitämään maalauspöytäkirjaa