



TUOTESELOSTE

Gevecoat Primer 2781

28.3.2023

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen akrylaattipohjainen modifioitu pohjamaali teolliseen käyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

Käytetään sisätiloihin tuleviin puu- ja levytuotteiden, varsinkin mdf:stä valmistettujen, kuten listojen, paneelien, ovien, karmien ja kaapistojen pohjamaalaukseen. Vähentää kuidun nousua.

TEKNISET TIEDOT

Viskositeetti	n. 60 sek, DIN 4, 20°C, Tuote toimitetaan käyttöviskositeetissä, tarvittaessa voidaan ohentaa.
Tiheys	1,14 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	55 paino-%
VOC	<20 g/l
Riittoisuus	Riippuu ohennuksesta, maalikalvon paksuudesta ja alustasta
Sävy	Valkoinen

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrospaksuus	80 – 160 g/m ²
Levitystapa	Airmix, korkea- tai matalapaineruisku, valukone, telavalukone tai vakuumi.
Kuivumisaika, +20°C	Pölykuiva n. 15 min, käsittelykuiva n. 30 min, kuiva n. 45 min (120 g/m ² , kosteus 50%). Uunikuivatuksessa kappale jäähdytettävä alle 28°C.
Ohenne	Vesi

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	Yli 6 kk
Varastointilämpötila	yli +5°C EI SAA JÄÄTYÄ !
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	-

VALMISTAJA: GVK Coating Technology Oy, 21600 PARAINEN, 020-749 8770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista. Tarkemmat ohjeet saatavilla valmistajalta. Suosittelemme pitämään maalauspöytäkirjaa



TUOTESELOSTE

- Pinnan esikäsittely** Puhdista pinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta.
- Suosittelavat pohjamaalit**
Gevecoat Primer 2781
- Suosittelavat pintamaalit**
Gececoat Paint sarjan tuotteet (9000-s, 8000-s tai 8020 N -s).
- Käsittely olosuhteet** Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Puun suhteellisen kosteuden pitää olla alle 20 %. Käsittelyn ja tuotteen kuivumisen aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi vaaditaan hyvä ilmanvaihto.
Tuote voidaan kuivata sekä huoneenlämmössä (yli + 20°C), että uunissa.
Sekoita tuote huolellisesti ennen käyttöä. Vältä vaahtoamista.
Pitkäaikaiskestävyyden saavuttamiseksi kokonaismaalikerroksen paksuuden tulee olla yli 100 µm kuivaa maalikalvoa.
Puu sisältää pihkaa ja muita uuteaineita erityisesti oksakohdissa. Lämpötila ja kosteusvaihtelut voivat aiheuttaa näiden alueiden värjäytymistä.
- Työvälineiden pesu** Vesi tai GVK Clean W 100.
- Käyttöturvallisuus** Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla GVK Coating Technology Oy:ltä (www.gvk.fi tai puh 0207498770).
Tuote on tarkoitettu ainoastaan teolliseen käyttöön.

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista. Tarkemmat ohjeet saatavilla valmistajalta. Suosittelemme pitämään maalauspöytäkirjaa