



# TUOTESELOSTE



## GEVEFACADE Paint Fast

02.09.2022

### MAALITYYPPI

Vesiohenteinen korkealuokkainen ulkoakrylaattimaali.

### KÄYTTÖKOHEET

Ulkovuorilaudat, puuelementit ja muut puiset rakenteen ulos.

Gevefacade Paint Fast suojaa puuta erittäin hyvin veden tunkeutumiselta ja näin ollen estää puun halkeilemista. Tuote soveltuu erinomaisesti ankariin sääolosuhteisiin.

- Gevefacade Paint Fast on tehty nopeille tuotantolinjoille sekä kuivaukseen korotetussa lämpötilassa.
- Tuote voidaan kuivata myös huoneenlämmössä.
- Gevefacade Paint Fast'in pinkattavuus on erinomainen.
- Gevefacade Paint Fast voidaan käyttää sekä pohja- että pintamaalina nopeissa linjoissa.
- Testattu standardin EN 927-5 mukaisesti.

### TEKNISET TIEDOT

Tiheys	n. 1.3 kg/dm <sup>3</sup>
Kuiva-ainepitoisuus	52 paino-%
VOC-pitoisuus	alle 50 g/l, EU:n VOC raja-arvo (kat. A/d) 130 g/l
Kiiltoryhmä	6, täyshimmeä
Riittoisuus	5-10 m <sup>2</sup> /l pohjan karkeudesta riippuen
Sävyt	Valkoinen (A-perusmaali) sekä C-perusmaali

### KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava levitysmäärä	2 x 120 -150 g/m <sup>2</sup>
Levitystapa	Vakuumi, harjakone ja ruiskutus
Maalausolosuhteet	Lämpötila vähintään +10 °C, ilman suhteellinen kosteus alle 80 %
Kuivumisaika	Uunikuivaus + 50°C 8 minuuttia, pinoamiskuiva 15 min. jäähtymisajan jälkeen

### MAALI SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ !

### VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	vähintään 12 kk (avaamaton pakkaus)
Varastointilämpötila	yli + 5°C <b>EI SAA JÄÄTYÄ !</b>
UN-nro:	-

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista. Tarkemmat ohjeet saatavilla valmistajalta. Suosittelemme käyttämään maalauspyytäkirjaa.



## TUOTESELOSTE

- Pinnan esikäsittely** Puhdista pinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta. Maalattavassa tuotteessa ei sallita hometta eikä sinistäjäaineita.
- Suosittelavat pohjamaalit** Gevefacade Paint Fast voidaan käyttää pohjamaalina. Ensimmäinen kerros voidaan ohentaa tarvittaessa suhteessa 1:1. Pohjamaalina voidaan käyttää myös Gevefacade Primer 2810.
- Suosittelavat pintamaalit** Saaga, Haltia tai Airisto GVK talomaalit.
- Käsittely olosuhteet** Käsittävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Puun suhteellisen kosteuden pitää olla alle 20%. Käsittelyn ja tuotteen kuivumisen aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%. Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi vaaditaan hyvä ilmanvaihto. Tuote voidaan kuivata sekä huoneenlämmössä että uunissa. Sekoita tuote huolellisesti ennen käyttöä. Vältä vaahtoamista. Pitkäaikaiskestävyyden saavuttamiseksi kokonaismaalikerroksen paksuuden tulee olla yli 80 µm kuivaa maalikalvoa. Puu sisältää pihkaa ja muita uuteaineita erityisesti oksakohdissa. Lämpötila ja kosteusvaihtelut voivat aiheuttaa näiden alueiden värjäntymistä.
- Ohenne** Vesi, mikäli tarpeellista ohennetaan vedellä max. 5%.
- Työvälineiden pesu** Vesi tai GVK Clean W 100.
- Käyttöturvallisuus** Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla GVK Coating Technology Oy:ltä ([www.gvk.fi](http://www.gvk.fi) tai puh 0207498770).
- Tuote on tarkoitettu ainoastaan teolliseen käyttöön.

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista. Tarkemmat ohjeet saatavilla valmistajalta. Suosittelemme käyttämään maalauspytäkirjaa.