



TUOTESELOSTE

GEVEPRIMER 2691

29.12.2022

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen akryyliperusteinen pohjamaali teolliseen levitykseen.

KÄYTTÖKOHEET

Käytetään sisä- ja ulkotiloihin tuleviin ikkunapuitteiden ja -karmien sekä ulko-ovien pohjamaalaukseen.

TEKNISET TIEDOT

Valmistusviskositeetti	n. 3300 cP, 20°C
Tiheys	1,25 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	45 paino-%
VOC (haihtuvat orgaaniset yhdisteet)	alle 50 g/l
Riittoisuus	Riippuu maalikalvon paksuudesta ja alustasta
Sävy	Valkoinen

KÄYTTÖTIEDOT

SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ!

Suosittelava kerrospaksuus	100 – 200 g/m ² märkänä
Levitystapa	Ruisku (matala- tai korkeapaine, Airmix)
Kuivumisaika, + 20°C (120 g/m ² , suht. kosteus 50 %)	Pölykuiva n. 15 min, käsittelykuiva n. 30 min, kuiva n. 45 min. Uunikuivatuksessa kappale jäähdytettävä alle 28°C:een.
Ohenne	Vesi

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	yli 6 kk
Varastointilämpötila	yli +5°C, EI SAA JÄÄTYÄ ! Paras varastointilämpötila on +15 - +25 °C.
UN-nro:	-
ADR/RID, IMCO:	-

VALMISTAJA: GVK Coating Technology Oy, 21600 PARAINEN, 020-749 8770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista. Tarkemmat ohjeet saatavilla valmistajalta. Suosittelemme pitämään maalauspöytäkirjaa



TUOTESELOSTE

Pinnan esikäsittely	Puhdista pinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta.
Suosittelavat pohjamaalit	Gevestain 3000
Suosittelavat pintamaalit	Gevepaint 8916
Käsittely olosuhteet	<p>Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Puun suhteellisen kosteuden pitää olla alle 20%. Käsittelyn ja tuotteen kuivumisen aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%. Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi vaaditaan hyvä ilmanvaihto.</p> <p>Tuote voidaan kuivata sekä huoneenlämmössä (yli + 20°C), että uunissa.</p> <p>Sekoita tuote huolellisesti ennen käyttöä. Vältä vaahtoamista.</p> <p>Pitkäaikaiskestävyyden saavuttamiseksi kokonaismaalikerroksen paksuuden tulee olla <u>yli 100 µm</u> kuivaa maalikalvoa.</p> <p>Puu sisältää pihkaa ja muita uuteaineita erityisesti oksakohdissa. Lämpötila ja kosteusvaihtelut voivat aiheuttaa näiden alueiden värjäytymistä.</p>
Työvälineiden pesu	Vesi tai GVK Clean W 100.
Käyttöturvallisuus	<p>Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla GVK Coating Technology Oy:ltä (www.gvk.fi tai puh 0207498770).</p> <p>Tuote on tarkoitettu ainoastaan teolliseen käyttöön.</p>

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista. Tarkemmat ohjeet saatavilla valmistajalta. Suosittelemme pitämään maalauspöytäkirjaa