

# SAAGA Talomaali

1-02-2016

## MAALITYYPPI

Vesiohenteinen korkealuokkainen kiiltävä ulkoakrylaattimaali. Perustuu kaksitehoakrylaattiin. Maalaustuoteryhmä 461.

## KÄYTTÖKOHTEET

Uudet ja aikaisemmin käsitellyt puupinnat ulkona.

## TEKNISET TIEDOT

|                     |  |
|---------------------|--|
| Tiheys              | n. 1.2 kg/dm <sup>3</sup>                          |
| Kuiva-ainepitoisuus | 43 paino-%   |
| VOC-pitoisuus       | alle 50 g/l  |
| Kiiltoryhmä         | 2 (kiiltävä)                                       |
| Riittoisuus         | 5-10 m <sup>2</sup> /l pohjan karkeudesta riippuen |
| Sävyt               | Valkoinen (A-perusmaali) sekä C-perusmaali         |

## KÄYTTÖTIEDOT

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Suosittelava kerrosmäärä | 1-2 kerrosta  |
| Levitystapa              | Sively  |
| Maalausolosuhteet        | Lämpötila vähintään +5 °C, ei suorassa auringonpaisteessa eikä kostealla säällä |
| Kuivumisaika, + 20°C     | kosketuskuiva 1 tunnissa, päälle maalattavissa vuorokauden kuluttua             |
| Puhdistus                | Vesi  |

## **SEKOITETTAVA MAALI HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ!**

## VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Varastointiaika      | vähintään 12 kk (avaamaton pakkaus) |
| Varastointilämpötila | yli + 5°C <b>EI SAA JÄÄTYÄ!</b>     |
| UN-nro:              | -                                   |
| ADR/RID, IMCO:       | -                                   |

## **VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770**

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.