GVK Coating Technology Oy

TUOTESELOSTE

Gevecoat Clear 5020 White

19-04-2017

MAALITYYPPI
Vesiohenteinen nopeasti kuivuva polyuretaaniakrylaattipohjainen valkolakka teolliseen levitykseen.

KÄYTTÖKOHTEET
Käytetään sisätiloihin tuleviin puu- ja levytuotteisiin kuten listoihin, paneeleihin, oviin, karmeihin ja kaapistoihin.

TEKNISET TIEDOT

Viskositeetti	n. 26 sek, DIN 4, 20°C
Tiheys	1,06 kg/dm^3
Kuiva-ainepitoisuus	37 paino-%
VOC	<100 g/l
Riittoisuus	Riippuu maalikalvon paksuudesta ja alustasta
Kiiltoaste	Puolikiiltävä

KÄYTTÖTIEDOT

Suositeltava kerrospaksuus	90 – 120 g/m^2
Levitystapa	Airmix, korkea- tai matalapaineruisku, valukone, telavalukone, tyhjiö.
Kuivumisaika, +20°C	Pölykuiva n. 15 min, käsittelykuiva n. 30 min (120 g/m^2, kosteus 50%). Uunikuivatuksessa kappale jäähdytettävä alle 28°C.
Ohenne/Puhdistus	Vesi

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	Yli 6 kk
Varastointilämpötila	yli +5°C **EI SAA JÄÄTYÄ !**
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	-

VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.