



Valmistettu
Suomessa
Tillverkad i Finland

inline

Kaakelimaali

Kakelfärg

Vesiohenteinen, kaksikomponenttinen kiiltävä epoksimaali kaakelipinnoille sisätiloissa.
Vattenburen, tvåkomponent högblank epoxifärg för kakelytor inomhus.

Helposti uutta ilmettää laattapinnoille sekä kuivissa että kosteissa tiloissa.

3 litraa riittää noin 15 neliön käsittelyyn kahteen kertaan maalattuna.

Todella kestävä pinta epoksipohjaisella Inline Kaakelimaalilla.

Askelvarmuuden lisäämiseksi ja himmeän pinnan aikaansaamiseksi
suosittelemme Inline Polyuretaanilakkaa kaakelimaalin päälle.

Nytt utseende på kakelytorna både i torra och fuktiga utrymmen.

3 liter räcker till ungefär 2 behandlingar av 15 kvadrat. Extremt tålig yta med epoksibaserad Inline Kakelfärg.
För att öka stegsäkerheten och åstadkomma en matt yta rekommenderar vi Inline Polyuretanlack på kakelfärgen.

GVK

INLINE KAAKELIMAALI

Vesiohenteinen, kaksikomponenttinen kiiltävä epoksimaali kaakelipinnoille sisätiloissa.

Käyttöalue: Lasitetuille ja lasittamattomille, öljyämättömille laatoille sisätiloissa. Soveltuu niin kuivii kuin kosteisiin tiloihin, esimerkiksi keittiön välilitaan, WC-tiloihin ja kylpyhuoneisiin. **Väri:** Sävytettävä A-pohja.

Ohennus: Vesi. **Työväliteet:** Keinokuitusivellin, lyhytnukkainen tela tai maalausrusku. Työväliteet pestää vedellä. **Sekoitus:** Esisekoita A- ja B-osa omissa astioissaan, arvioi tarvittava seosmäärä ottamalla huomioon käsitteltyän alueen koko ja seoksen käyttöaika. Yhdistä komponentit oikeassa tilavuussuhteessa toisiinsa ja sekoita huolellisesti käsin tai mekaanisesti hidaskierroksella sekoittimella noin kahden minuutin ajan välttää ilman sekoittumista massan joukkoon.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsitteily: Kaakelipinnat voidaan tarvittaessa karhentaa hiomalla maalin tarttuvuuden parantamiseksi. Puhdista kaakelit huolellisesti maalipesulla tai kaakelipesulla. Puhdista kaakelin saumat tarkasti esimerkiksi kynsiharjaa tai hankaussientä apuna käytäen. Huuhdo pinnat huolellisesti ja anna niiden kuivua vähintään vuorokauden ajan. Käsitteltyän pinnan tulee olla puhdas, kuiva, pölytön ja rasvaton. Poista silikonisaumat ennen maalausta. Saumaa silikonilla uudelleen, kun maalaus on kuivunut. Rajaa maalattava alue tarvittaessa maalarinteipillä ja poista maalarinteipit heti maalaamisen jälkeen. Näin vältät kuivuneen maalin tarttumisen teippiin ja mahdollisen repeytymisen.

Pintakäsittely: Levitä maali puhtaalle, kuivalle ja rasvattomalle kaakeli-pinnalle hyvälaatuiseilla siveltimillä. Suurten pintojen maalaamiseen voidaan käyttää vaahdotmuovi- tai mohairtelaa, jonka jälki voidaan tasottaa siveltimellä erittäin tasaisen pinnan aikaansaamiseksi. Jätä sively- tai telausjälki saumakohtaan, niin saat pinnasta tasaisen. Pystysuorat pinnat maalataan pystysuunnassa ylhäältä alas. Aloita lattian maalaaminen reunasta. Maalaa aina ohuita kerrosia tasaisen kuivumisen varmistamiseksi. Maalaa toinen maalikerros vuorokauden kuluttua parhaan tuloksen aikaansaamiseksi. Alhainen lämpötila, korkea ilmankosteus ja huono ilmanvaihto voivat pidentää kuivumisaikaa. Kaikki maalit saavuttavat lopullisen kovuutensa vasta päivien kuluttua maalaamisesta, joten vältä pintojen ylimääräistä mekaanista rasittamista vähintään viikon ajan maalaamisesta. **Kiiltävä lopputulos saavutetaan:** Maalamalla kahteen kertaan Inline Kaakelimaalilla. **Mattapintainen lopputulos saavutetaan:** Maalamalla kahteen kertaan Inline Kaakelimaalilla ja viimeistellään kertaalleen polyuretaanilakkalla. **Käyttöaika:** 30-45 min.

Kuivuminen: Kosketuskuiva n. 5 tuntia (+25 °C), pääle maalattavissa n. 1 vrk kuluttua. **Menekki:** 10 m²/l. **Ympäristöhaittojen ehkäisy:**

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.

Nestemäinen jäte toimitetaan vaarallisen jätteen keräykseen.

Tyhjä, kuiva pakkauks on kierrätys- ja kaatopaikkakelpoinen.

Varastointi: +5 - +25 °C, tiiviisti suljetussa astiassa, enintään 12 kuukautta. Ei saa jäätyä.

EU VOC raja-arvo (cat A/j): 140 g/l (2010). **Tuotteen VOC 0 g/l.**



RAKENNUSMATERIAALI
TILAPÄIVÄOLOKKEA
M1

INLINE KAKELFÄRG

Vattenburen, tvåkomponent högblank epoxifärg för kakelytor inomhus.

Användningsområde: För glaserad och oglaserade kakel inomhus som inte är oljade. **Färg:** Nyanserbar A-bas. **Förtunning:** Vatten.

Arbetsredskap: Syntetisk pensel, korthårig rulle eller målfärags spruta. Arbetsutrustningarna rengörs med vatten.

Blandning: Rör om komponenterna A och B i sina egna emballage, uppskatta den erforderliga mängden av blandning genom att ta i hänsyn ytans storlek som skall behandlas samt blandningens användningstid. Blanda ihop komponenterna A och B i rätt volym förhållande och rör omsorgsfullt i två minuter för hand eller med en mekanisk omrärate på låga varv, undvik att blanda luft i massan.

ANVÄNDNING

Förbehandling: Kakelytan kan vid behov ruggas genom att slipa för att förbättra häftningen av målfärgen. Rengör kaklen noggrant med målartvätt eller kakelvätt. Rengör även kakelfogarna noggrant med hjälp av en nagelborste eller en skursvamp. Skölj ytorna omsorgsfullt och låt dem torka minst ett dygn. Ytan som skall behandlas bör vara ren, torr, damm- och fettfri. Avlägsna silikongogarna före målning. Foga på nytt fogarna med silikon, när målfärgen har torkat. Begränsa vid behov det område som målas med målartejp och avlägsna målartejpen genast efter målning. På detta sätt undviks att målfärgen inte fastnar i tejpen, vilket kan orsaka krackelering.

Ytbehandling: Sprid ut målfärgen på en torr och fettfri kakelyta med en högklassig pensel. Vid stora ytor kan användas en skumplast- eller mohairroller vars resultat kan utjämnas med en pensel för att uppnå en mycket slät yta. Lodräta ytor målas lodrätt uppifrån ner. Börja måla golvet från kanterna. Måla alltid tunna lager förr att säkerställa en jämn torkning. Måla andra målfärgslagret efter ett dygn för att uppnå det bästa resultatet. Låg temperatur, hög luftfuktighet och dålig ventilation kan förlänga torktiden. Alla målfärger uppnår sin slutliga hårdhet först om några dygn, så undvik extraordinär mekanisk påfrestning åtminstone en vecka efter målning. **För blankt slutresultat:** Måla två gånger med Inline Kakelfärg.

För matt slutresultat: Måla två gånger med Inline Kakelfärg samt färdiggör ytan en gång med polyuretanlack.

Användningstid: 30-45 min. **Torktid:** Beröringstorr ca. 5 timmar (+25 °C), övermålningsbar om ca. ett dygn. **Åtgång:** 10 m²/l.

Undvik miljölägenheter: Får ej tömmas i avlopp, vattendrag eller jordmån. Flytande färgrester lämnas till lokal insamlingsplats för farligt avfall.

Tom och torr burk kan lämnas till återvinningscentralen eller avfallsplatser.

Lagring: +5 – +25 °C i original behållare högst 12 månader. Får ej frysas.

EU:s VOC innehåll gränsvärdet (cat A/j): 140 g/l (2010).

Produkt VOC 0 g/l.

UN3082 YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, N.O.S. (Bisfenoli-A-epiklorihydrini, reaktiotuote, epoxihartsi (keskimääräinen molekulipaino < 700). Myrkyllistä vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkauks tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa.

Lue merkinnät ennen käyttöä. Käytä suoja-aksesseită/ suojaavatetusta/ silmiensuojaista/kasvonsuojaista. JOS KEMIKAALEI JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista pilolinssit, jos sen voi tehdä helpposti. Jatka huuhtomista. Hävitä sisältö/astia voimassaolevan jätteidenhåvityslänsäädlän mukaiseksi. Gifgit för vattenlevande organismer med långtidsseffekter.

Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras påkomboligt för barn. Läs etiketten före användning.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd. VID KONTAKT MED ÖGÖNEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.



Valmistuttaja/Tillverkad för: GVK Coating Technology Oy,

21600 Parainen/Pargas ☎ 020 749 8770, www.gvk.fi

GVK